

ПрофОкраска 111123, г Москва, 1-я Владимирская, д. 12Г, офис 26. Тел.: +7 (903) 282-99-55 Анастасия +7 (926) 282-99-55 Владимир +7 (969) 282-99-55 Дмитрий E-mail: info@profokraska.com	Акриловая матовая эмаль 314 М
ТИП МАТЕРИАЛА	Эмаль акриловая однокомпонентная
ПРИМЕНЕНИЕ/НАЗНАЧЕНИЕ	Эмаль горюча и токсична: содержит растворители. Работы, связанные с применением эмали, должны производиться при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции с соблюдением требований безопасности. Эмаль хранят в сухом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от источников тепла, приборов отопления, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.
ЦВЕТ	черный, белый, по каталогу RAL на заказ.
ВНЕШНИЙ ВИД	Блеск покрытия по блескомеру REFO 3-D, под углом (20,0±0,5)°, единицы, не более 20
<u>ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</u>	
Вязкость в исходном виде (NFT 30-014)	60 сек. по воронке N 4° при 20°C
Массовая доля нелетучих веществ, %	25%-40% , в зависимости от цвета
<u>ДАННЫЕ О ПОСТАВКЕ</u>	
Упаковка	1,5,10 кг
<u>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:</u>	обезжиривание органическими растворителями или растворами моющих средств на щелочной или нейтральной основах с последующим промыванием водой и просушиванием
<u>СООТНОШЕНИЕ ПРИ СМЕШЕНИИ:</u>	
Основа	100 в.ч.
Разбавитель 115	До необходимой вязкости(60-90 в.ч.)
<u>Сушка</u>	
60±2 °C	20 мин.
20±2 °C	90 мин
Высыхание окончательного покрытия эмали до устойчивости к механическому воздействию	5 ч.
Полное высыхание окончательного покрытия эмали до устойчивости к механическому и химическому воздействию	3 суток

Рекомендуемая толщина высушенного покрытия:

- одного слоя – от 20 до 25 мкм,

Охрана труда Эмаль горюча и токсична: содержит растворители.

Работы, связанные с применением эмали, должны производиться при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции с соблюдением требований безопасности.

Эмаль хранят в сухом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от источников тепла, приборов отопления, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок компонентов эмали (до смешения) - 6 месяцев со дня изготовления.

При температуре выше 25 °С и относительной влажности воздуха выше 70 % срок годности сокращается.